

Fișă tehnică
Plasă din fibră de sticlă
Lider High Impact
330 g / m²



1. Descriere

Plasa din fibră de sticlă de 330 g/m² se utilizează în sistemele de termoizolație ETICS, în special pentru armarea zonelor de soclu și a suprafețelor expuse la solicitări mecanice ridicate, contribuind la distribuirea uniformă a tensiunilor și la prevenirea apariției fisurilor.

2. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNITATE	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Deschiderea ochiurilor	mm	(4/6) ± 0,5
Precizia țesăturii	-	NPD
Rezistența la tracțiune în stare inițială (urzeală/bătătură)	N/50 mm	min. 2000 / min. 3000
Alungirea în stare inițială	%	max. 3,5 / max. 3,5
Rezistența la tracțiune după condiționare alcalină (urzeală/bătătură)	N/50 mm	min. 1500 / min. 2500 min. 50% / min. 50%
Alungirea după condiționare alcalină (urzeală/bătătură)	%	max. 1,9 / max. 2,2
Masă pe unitate de suprafață	g/m ²	330 ± 5%
Lungime/Lățime rolă	m	25/1 ± 1%
Conținut de substanțe organice	%	22 ± 4%
Reacție la foc	-	NPD

NPD = Performanță nedeclarată (No Performance Determined)

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII
TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Septembrie 2026