Fișă tehnică
Plasă din fibră de sticlă
Lider 160 g / m² roșie
PROFESIONAL

LIDER
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

1. Descriere

Este destinată tencuielilor exterioare. Are proprietăți mecanice ridicate și este rezistentă la agenții alcalini.

2. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Deschiderea ochiurilor	mm	(4 x 6) +0,5
Rezistența la rupere în condiții normale de păstrare (MD/CD)	N/50 mm	1600/1900±5%
Alungirea la rupere în condiții normale de păstrare (MD/CD)	%	3,5/3,6
Rezistența la rupere după îmbătrânire (MD/CD)	N/50 mm	min. 50% din valorile inițiale
Masă pe unitate de suprafață	g /m²	160 ± 5%
Lungime/Lățime rolă	m	50/1 ± 1%

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro

ACCESORII TERMOSISTEM
Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025